

POM F20-73R1 NC

标准，非强化级-2，中粘度，低甲醛排放

项目	试验方法	试验条件	单位	数值
物理性质				
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.41
吸水率	-	23℃, 60%RH	%	0.22
流变特性				
熔体质量流动速率	ISO 1133		g/10min	9.1
熔体体积流动速率			cm ³ /10min	7.9
		测定温度	℃	190
		测定负荷	kg	2.16
成形收缩率 (3.2mmt)	-	MD	%	2.0
		TD		2.0
机械特性				
拉伸弹性模数	ISO 527-1 , 527-2	-	MPa	2900
屈服拉伸应力				65
屈服拉伸形变			%	8.5
拉伸断裂伸长率				30
断裂应力			MPa	-
断裂伸长率			%	-
挠曲强度	ISO 178	-	MPa	91
挠曲弹性模数				2610
简支梁无缺口冲击强度	ISO 179-1	23℃	kJ/m ²	250
简支梁缺口冲击强度	, 179-2	23℃		7.0
热的特性				
熔融温度	ISO 11357-3		℃	166
负荷挠曲温度	ISO 75-1 , 75-2	1.80MPa	℃	100
		0.45MPa		156
线性热膨胀系数	ISO 11359-2	MD	1/℃	1.1E-04
		TD		1.1E-04
阻燃性	UL94	0.8mmt	-	HB

* 物性表中所记载的数值均为根据标准试验方法而测试得出的代表数值。

武汉合聚塑化新材料有限公司

地址：武汉市东湖高新区光谷大道 111 号光谷芯中心一期文风楼 602 室

电话：027-59355345

传真：027-59355342

网站：<http://www.hjuchem.com>



POM F20-73R1 NC

项目	试验方法	试验条件	单位	数值
电气的特性				
介电常数	IEC 60250	100Hz	-	3.9
		1MHz	-	3.9
介电损耗因数	IEC 60250	100Hz	-	0.002
		1MHz	-	0.007
体积电阻系数	IEC 60093	-	$\Omega \cdot m$	1.E+12
表面电阻系数	IEC 60093	-	Ω	1.E+16
耐压强度	IEC 602431	1mmt	MV/m	32
		3mmt		19
耐电痕性	IEC 60112	-	-	600
备考				
标准成型条件 -以下是具有代表性的成型条件-				
预备干燥				
料管温度 (后部)			°C	170
料管温度 (中部)			°C	180
料管温度 (前部)			°C	190
喷嘴温度			°C	180-210
模具温度			°C	60-80
射出压力			MPa	50-100
螺杆回转数			rpm	80-120
射出速度			-	中速

* 物性表中所记载的数值均为根据标准试验方法而测试得出的代表数值。

武汉合聚塑化新材料有限公司

地址：武汉市东湖高新区光谷大道 111 号光谷芯中心一期文凤楼 602 室

电话：027-59355345

传真：027-59355342

网站：<http://www.hjuchem.com>

